

Údajový list



INTERIÉR AIRLESS

Charakteristika výrobku

Maličský vodou ředitelný nátěr pro aplikaci vysokotlakým stříkacím zařízením. Na bázi akrylátové disperze s obsahem mikromletých plniv, speciálních aditiv a titanové běloby.

Specifické vlastnosti

INTERIÉR AIRLESS je speciálně vyvinutá nátěrová hmota určená pro aplikaci výhradně vysokotlakým stříkacím zařízením (pístové, membránové). INTERIÉR AIRLESS se vyznačuje vynikající krycí schopností v jednom kroku při aplikaci vysokotlakým stříkacím zařízením, vysokou bělostí 96 %. Neucpává trysky a filtry (pistolové, strojové). Z důvodu použití mikromletých plniv nedochází k ucpávání trysky a filtrů (pistolové, strojové) a snižuje se výrazně opotřebení pohyblivých částí stroje. INTERIÉR AIRLESS má vyšší míru thixotropie, proto lze aplikovat při nižších provozních tlacích (100-120 bar), což se projevuje mimo jiné i nižší prašností při aplikaci. INTERIÉR AIRLESS Snadno se zpracovává. Nekřehne, nepraská a neodlupuje se. Odolává otěru za sucha. Má dobrou paropropustnost pro vodní páry.

Použití

Doporučuje se k nástřikům nových vyzrálých omítek (štukové, sádrové), sádrokartonových desek (klasické, voděodolné, protipožární).

Pokyny pro zpracování

Nanášení: stříkání (Airless), opravy válečkem
Ředění: vodou, do 5% aplikace vysokotlakým stříkáním, 10-15% opravy válečkem
Tónování: tónovacími barvami Rokocolor, nebo Rokocolor S Profi
Čištění nástrojů: vodou ihned po zpracování
Spotřeba: 200 - 350 g/m² (na jeden finální nátěr dle členitosti podkladu)
Netěkavé látky: min. 55%
Zasychání: 2-4 hod při 23°C a relativní vlhkosti vzduchu do 50%
Výtoková doba F6/23°C min. 65 s

Technická data

Pojivo: akrylátová disperze
Měrná hmotnost: min. 1,45 g/cm³
Bod vzplanutí: nehořlavé
Difúzní odpor: $s_d < 0,14$ m ČSN 73 25 80
Stupeň lesku: mat max. 2,6 (refraktometr 60 stupňů)
Skladovatelnost: 2 roky v dobře uzavřených nádobách, při teplotě +5 až +25 st. C

Provádění nátěru

Příprava podkladu

Podklad musí být čistý, suchý a soudržný. Silně zašpiněný podklad řádně seškrabat. Nové omítky - vápenocementové a cementové je nutno nechat dobře vyzrát po dobu min. 3 týdnů.

Penetrační nátěr:

Provádíme vždy na nových omítkách či sádrokartonových deskách za účelem sjednocení savosti podkladu.

Aplikujte:

1x penetrační prostředek ROKOGRUND PROFI ředit v poměru 10 díly vody a 1 díl ROKOGRUND PROFI (doporučujeme aplikovat vysokotlakým stříkacím zařízením)

Finální nástřik:

1x INTERIÉR AIRLESS zředěný do 5% vody, aplikace vysokotlakým stříkacím zařízením (tlak 100-120 bar, tryska 0,014-0,018")

POZNÁMKA:

Bezpečnostní pokyny: Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Chránit oči a pokožku před potřísněním barvou. V případě zasažení oplachovat proudem vody. Obaly po vyprázdnění a vymytí odevzdejte do tříděného odpadu. Při dopravě a skladování chraňte před mrazem.

Upozornění:

Předložené údaje mají poradenský charakter, zakládají se na nejlepších znalostech a pečlivých výkumech podle stávajícího stavu techniky. Právní závaznost není možno odvozovat z těchto údajů. Kromě toho odkazujeme na naše obchodní podmínky.

Strana 1 (celkem 1)	Rokospol a.s., závod Kaňovice č. 101, 76341, tel. – 577 110 132-3, fax – 577 110 136, e-mail: rokospol@rokospol.cz, http://www.rokospol.cz	Aktualizace: JH 24.07.2018
------------------------	---	-------------------------------