

Údajový list



ROKOFAS SILIKON

(RK 831)

Charakteristika výrobku

Vodou ředitelná fasádní barva na bázi silikonové pryskyřice.

Specifické vlastnosti

Rokofas silikon představuje v současnosti nejkvalitnější fasádní nátěr. Vyznačuje se vysokými hydrofobními vlastnostmi při současně vysoké paropropustnosti. Je samočistící a stálobarevný. Má výbornou odolnost vůči povětrnostním vlivům. Použití je především orientováno na památkové budovy a reprezentační objekty.

Použití

Rokofas Silikon je vhodný na všechny běžné minerální podklady jako je přírodní kámen, cihelné zdivo, omítky všeho druhu včetně vápenné a také na disperzní či syntetické nátěry.

Pokyny pro zpracování

Nanášení: natírání, válečkování, stříkání
Ředění: vodou
Tónování: tónovacími barvami Rokocolor a Rokocolor-S Profi
Čištění nástrojů: vodou ihned po zpracování
Vydátnost: 4 - 6 m²/kg (pro jeden nátěr podle stavu podkladu)
Zasychání: mezi nátěry 4 - 6 hod.

Technická data

Pojivo: silikonová pryskyřice
Měrná hmotnost: min. 1,4 g/cm³
Pigmenty: titandioxid, světlostálé bezolovnaté pigmenty
Bod vzplanutí: nehořlavé
Netěkavé látky: min. 62 % hmot.
Lesk: max. 2,9
Bělost: min. 92 %
Difuzní odpor: sd = < 0,14 m
Nasákavost: wd = < 0,14 kg/m². h 1/2
Skladovatelnost: 2 roky v dobře uzavřených nádobách, při teplotě +5 až +25 °C

Provádění nátěru

Podklad:

Podklad musí být čistý, suchý a bezprašný. Silně zašpiněné zdivo řádně vykartáčovat, příp. očistit vysokotlakým stříkacím zařízením. Otevřené trhlinky a poškozenou omítkovou plochu je třeba upravit - tato místa se musí opravit sanační omítkou. Plísní napadené zdivo ošetřit např. Fungisanem. Nové omítky vápenocementové a cementové je nutno nechat dobře vyschnout po dobu min. 3 týdnů (dle počasí).

Základní nátěr:

Natíranou plochu je nutné zpevnit penetračním prostředkem Rokolatex-Plus nebo lépe Rokogrund Profi. Ředit dle návodu s vodou.

Mezinátěr:

Natřít fasádní barvou Rokofas silikon zředěnou cca 25% vody.

Krycí nátěr:

Natřít fasádní barvou Rokofas silikon zředěnou max. 10% vody.

Poznámka:

Chránit oči a pokožku před potřísněním barvou. V případě zasažení vypláchnout čistou vodou.

Upozornění:

Předložené údaje mají poradenský charakter, zakládají se na nejlepších znalostech a pečlivých výkumech podle stávajícího stavu techniky. Právní závaznost není možno odvozovat z těchto údajů. Kromě toho odkazujeme na naše obchodní podmínky.

Strana 1 (celkem 1)	Rokospol a.s., závod Kaňovice č. 101, 76341, tel. – 577 110 131-3, fax – 577 110 136, e-mail: rokospol@rokospol.cz, http://www.rokospol.cz	Aktualizace: OK 4.2.2013
------------------------	---	-----------------------------